

Termékinformáció:

Kontaktlim 281

Univerzális ragasztó, azonnal erősen köt**Általános leírás és jellemző felhasználás:**

A Kontaktlim egy univerzális, neoprén bázisú folyékony kontaktragasztó, abszorbens és nem abszorbens felületek összeragasztására, ahol követelmény az azonnali magas kötéseerősség.

Tipikus felhasználási területei: faanyagok, farost-, faforgács-, és PVC burkolat, nemez, természetes és szintetikus gumi, bőr, habszivacs, beton, üveg, fém, stb. Polisztirol hab ragasztására nem alkalmas.

A ragasztó vízálló, valamint hőálló -35°C -tól $+70^{\circ}\text{C}$ -ig, a kötéseerősség követelménytől függően. (A ragasztó hőre lágyuló, azaz a kötéseerő csökken a hőmérséklet növekedésével.) 5% edzőszer (Kontakt Haerder hozzá adásával a ragasztóanyag hőállósága kb. $+150^{\circ}\text{C}$ -ra emelhető.

Fizikai/kémiai tulajdonságok:**Ragasztó:**

Típus: Oldószeres, polikloroprén bázisú ragasztó
 Szín: Sárga
 Konzisztencia: Folyékony
 Minőségét megőrzi: Legalább 2 évig, eredeti, lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva.
 Kiszáradás:

Azonosító szám	Méret
3000	40 ml
3003	150 ml
3004	250 ml
3005	500 ml
3006	1 liter
3007	2.5 liter
3008	5 liter
3009	10 liter

Megkötve:

Szín: Világos sárga
 Ellenállás: Hőmérséklet: Kb. 70°C -ig a kötéseerősségi követelményektől függően. A ragasztó termoplasztikus (a kötéseerősség csökken a hőmérséklet emelkedésével). 5% edzőszer hozzáadásával a hőállóság $+150^{\circ}\text{C}$ -ra növelhető.
 Víz: Jó



Használati utasítás:

- Előkészítés:** Minden felületnek tisztának, száraznak, olaj, zsír, por és más szennyeződésekől mentesnek kell lennie.
- 5% edzőszer 924 hozzá adásával növekszik a ragasztóanyag hőállósága. Fazékidő az edzőszer hozzáadása után kb. 24 óra.
- Mindig ajánlott ragasztási tesztet végezni, hogy meghatározzuk a különböző anyagok szilárdságát, melyet ragasztani kell.
- Érzékeny anyagok ragasztásakor, a szerves oldószer miatt előfordulhat elszíneződés. Mindig javasolt ragasztási teszt elvégzése.
- Hígítás:** A ragasztó csak a 954-es hígítóval hígítható.
- Alkalmazási hőmérséklet:** Szobahőmérséklet.
- Alkalmazás:** A ragasztót mindkét felületre vékony rétegben kell felhordani. A teljes száradás után (5-30 perc), kell összeilleszteni a felületeket, és néhány percig hideg préselést kell alkalmazni. Nyagon abszorbens felületekre kétszer kell felhordani.
- Kiadósság:** 3 – 5 m²/liter kétoldali alkalmazás esetén a felülettől függően.
- Kötés:** A ragasztó azonnal nagyon erősen köt. A teljes kötéseerősséget kb. 2 nap után éri el.
- Tisztítás:** A még nem száraz ragasztó toluollal tisztítható. A megszáradt ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

Egészség és biztonság:

- Tartalmaz:** Xilol
- Veszélyességi jelek:** F, Tűzveszélyes, Xn, Ártalmas
- Biztonsági megjelölések:** Belélegezve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású. Mérgező a szervezetre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Szorosan lezárt tartályban, jól szellőztetett helyen tartandó. Gyűjtőforrásoktól távol tartandó- Tilos a dohányzás. Ne öntse a csatornába. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a címkét.

Az adatlapon szereplő információk és adatok kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokon és gyak orlati tapasztalatokon alapulnak és segítik a felhasználót az optimális felhasználási/munkamódszerek beállításában. Mivel azonban az adott felhasználási mód különbözhet az általunk leírtaktól, ezen esetekben nem garantálhatjuk az optimális eredményt a termék használatakor. A technikai adatlapon szereplő információk/adatok egyfajta jellemző értékek, amelyek segíthetik a felhasználási paraméterek pontos beállítását. Ily módon nem értelmezhetők szigorúan termékparaméterként.

GYÁRTÓ: DANA LIM A/S DENMARK-WWW.DANALIM.DK

Forgalmazza: HBZ Kft., 4030 Debrecen Galamb u. 23-29.

Telefon: +36 52 526-526 E-mail: hbz@hbz.hu