

DanAtac Aquakontakt 288 Vízbázisú kontaktragasztó

Univerzális, vízbázisú, kontaktragasztó

Általános leírás és Jellemző felhasználás:

A DANA Aquakontakt 288 egy vízbázisú kontaktragasztó, mely erősített neoprén latex alapú. Tixotropikus, könnyű megmunkálású ragasztó, mely rendkívül erősen ragad.

A DANA Aquakontakt 288 alkalmas abszorbens, éppúgy, mint nem abszorbens anyagok, pl.: a legtöbb padló- és falburkoló, parafa fal- és padlóburkolók, laminát, polisztirol hab, fa, fém, karton és papír, textilek és egyes műanyagok.

Fizikai / kémiai tulajdonságok:

Ragasztó:

Típus:	Vízbázisú, erősített neoprén latex alapú ragasztó
Szín:	Világos sárga / fehér
Konzisztencia:	Tixotróp
Minőségét megőrzi:	Legalább 1 évig, eredeti, felbontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva.
Kiszerezés:	

Azonosító szám	Méret
3421	250 ml doboz
3422	1 liter doboz
3423	5 liter doboz

Megkötött ragasztó:

Szín:	Világos sárga
Ellenállás:	Hőmérséklet: Kb. -30°C - +80°C-ig a kötésereési követelményektől függően. A ragasztó termoplasztikus (a kötésereési csökken a hőmérséklet emelkedésével).
Víz:	Nedvességgel szemben ellenálló

Használati utasítás:

Előkészítés:	Minden felületeknek tisztának, száraznak, olaj, zsír, por és más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
Alkalmazási hőmérséklet:	Kb. +18°C - +30°C-ig.
Alkalmazás:	<p>A DANA Aquakontakt-ot felkeverjük, majd ecsettel, hengerrel vagy fogazott glettvassal vékony rétegben felhordjuk mindkét felületre. Nagyon abszorbens felületek esetében szükséges lehet kétszer felhordani a ragasztóanyagot. Padlóburkoló anyagok ragasztásánál a legjobb eredmény fogazott glettvás használatával érhető el.</p> <p>Az elemeket hagyjuk megszáradni. A várakozási idő kb. 20 perctől 2 óráig tart, függ a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a ragasztandó anyag porozitásától. A száradási idő fűtéssel csökkenthető.</p> <p>Az elemeket gondosan illesszük össze, mivel utólagos igazításra nincs lehetőség.</p> <p>Az elemeket jól nyomjuk egymáshoz burkoló kalapáccsal vagy gumihengerrel, különös figyelmet fordítva a szélekre és az illesztésekre, és biztosítsuk a felületek kapcsolatát. Rendkívül hatékony ha néhány másodpercig hideg préselést alkalmazunk.</p>
Kiadósság:	4 – 5 m ² /liter, két-oldali alkalmazás esetén, a ragasztandó anyag típuságtól függően.
Kezelés:	A ragasztó azonnal nagy kötési erősséget ér el. A teljes erősséget néhány nap után kapjuk meg.
Tisztítás:	A még meg nem kötött ragasztó vízzel eltávolítható. A megkötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

Egészség és biztonság:

Veszélyességi jelek: Nincs

További információért lásd a Biztonsági Adatlapot.

Az adatlapon szereplő információk és adatok kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és segítik a felhasználót az optimális felhasználási/munkamódszerek beállításában. Mivel azonban, az adott felhasználási mód különbözhet az általunk leírtaktól, nem tudjuk garantálni az optimális eredményt a termék használatakor. A technikai adatlapon szereplő információk/adatok egyfajta jellemző értékek, melyek segíthetik a felhasználási paraméterek pontos beállítását. Ily módon nem értelmezhetők szigorúan termékparaméterekként.

GYÁRTÓ: DANA LIM A/S, DENMARK

Forgalmazza: HBZ Kft., 4030 Debrecen Galamb u. 23-29.

Telefon: +36 52 526-526 E-mail: hbz@hbz.hu

