

Termékinformáció:

Turbo Tack 291

Nehéz tárgyakat rögzít falhoz és mennyezethez támaszték nélkül.

Általános leírás és jellemző felhasználás:

A Turbo Tack 291 semleges ragasztó, mely a levegő nedvességével köt. Oldószer- és ftalátmentes. Erős, mégis rugalmas kötést biztosít, mely képes követni az épületelemek elmozdulásait.

A Turbo Tack 291 szagtalan, gyorsan köt, és remekül ellenáll az éghajlati hatásoknak.

A Turbo Tack 291 kül- és beltéren egyaránt alkalmazható, falon, tetőn és a padlón is. Kiváló tükrök, panelek és különféle építési lemezek támaszték nélküli felragasztására. Számos anyagfajtaéhoz tapad: fa, üveg, beton, tégl, szálüveg, festett felületek, plexi, PVC és egyes gumifajták.

Fizikai/kémiai tulajdonságok:**Ragasztó:**

Típus:	egykomponensű, nedvességre kötő MS polimer
Gomb aólószertartalom:	Nincs
Állag:	Tixotróp
Minőségét megőrzi:	Legalább egy évig, eredeti, lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva.
Készereles:	

Cikkasz.	Készereles	Szín
29132	290 ml	Fehér

Megkötött ragasztó:

Festhető:	Igen
Keménység:	60-65 Shore A (ISO 868)
Nyújtószilárdság:	ca 2.8 N/mm ² (ISO 37)
Megnyúlás:	ca 300% (ISO 37)
Ellenállás:	Hőmérséklet: kb. -40 °C to +90 °C
	Időjárási hatások: Jó

Használati utasítás:

Előkészítés: Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírtól, portól, szabad részecskéktől mentesnek kell lennie. A Turbo Tack 291-et használhatjuk téglán, betonon, fán, üvegen, a legtöbb fémen és festett felületen, valamint néhány műanyag- és gumifajtán.

A gyakorlatban előfordulhatnak változatok a különböző anyagokban, ezért mindig javasolt ragasztási tesztek végrehajtása, mielőtt elkezdi a mennyiségi felhasználás.

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten használható.

Alkalmazás: A Turbo Tack 291-et csikokban hordjuk fel a szubsztrátra vagy a ragasztandó felületekre, a kívánt erősségtől függően egymástól 3-20 cm távolságban. Bizonyos alkalmazások különleges eljárásokat igényelhetnek, mindig kövessük a forgalmazó tanácsait.

Kiadósság: 2 – 3 m²/kartus, a méretektől és a kívánt erősségtől függően.

Szerelési idő: 5 - 10 perc, a hőmérséklettől és a szubsztrát típusától függően.

Szerelés: Az anyagokat óvatosan a szubsztráthoz nyomjuk.

A falon mutatott teherbírás megfelel egy 10x10 cm alapterületű, 1 kg tömegű testnek, melynek hátoldalát 75%-ban borítja ragasztó. Ez csupán durva közelítés, a szükséges ragasztómennyiség meghatározása tapasztalati úton történik.

A ragasztó 1-2 nap alatt köt meg, a körülményektől függően. Nedves és meleg helyiségben ez gyorsabb.

Tisztítás: A szerszámok elmosása – és a ragasztó eltávolítása – pl. heptánnal, lakkbenzinnel, vagy 915-ös törlőkendővel. A megkötött ragasztó csak mechanikusan távolítható el. A kezeket szappannal és vízzel mossuk.

Biztonság:

Veszélyességi jelek: nincsenek

További információk a biztonsági adatlapon.

Az adatlapon szereplő információk és adatok kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak és segítik a felhasználót az optimális felhasználási/munkamódszerek beállításában. Mivel azonban az adott felhasználási mód különbözhet az általunk leírtaktól, ezen esetekben nem garantálhatjuk az optimális eredményt a termék használatakor. A technikai adatlapon szereplő információk/adatok egyfajta jellemző értékek, amelyek segíthetik a felhasználási paraméterek pontos beállítását. Ily módon nem értelmezhetők szigorúan termékparaméterként.

GYÁRTÓ: DANA LIM A/S DENMARK-WWW.DANALIM.DK Forgalmazza: HBZ Kft.,

4030 Debrecen Galamb u. 23-29.

Telefon: +36 52 526-526 E-mail: hbz@hbz.hu